



# P081

## RASA SYSTEM HP

### BIANCO



#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

##### Composizione:

cemento e aggregati di natura calcarea

##### Consumo:

Consumo incollaggio: 2-4 kg/m<sup>2</sup>

Consumo rasatura: 1,5 kg/m<sup>2</sup> per 1mm di spessore

##### Colore:

Bianco

##### Confezione:

sacco 25 Kg

##### Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.  
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

#### SUPPORTI:

- \_ Vecchi intonaci a calce e cemento
- \_ Supporti in calcestruzzo
- \_ Supporti in legno
- \_ Superfici irregolari anche se rivestite con prodotti sintetici
- \_ Lisciatura di pareti prima della posa di piastrelle ceramiche
- \_ Lisciatura di pareti, anche su pitture esistenti, come pitture acriliche lavabili, pitture al quarzo, rivestimenti plastici purchè consistenti, pulite e ben ancorate
- \_ lisciatura di vecchi mosaici a parete purchè ben ancorati
- \_ Incollaggio e rasatura di blocchi gasbeton
- \_ Idoneo per l'incollaggio del sistema a cappotto termico

#### CAMPO APPLICAZIONE:

Polistirene espanso

Polistirene estruso

Poliuretano espanso

Grafite

Lana di roccia

Sughero

Idoneo per l'incollaggio del sistema a cappotto termico

#### AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego +5°; +35° C
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti
- Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi

#### QUALITÀ

Organizzazione con sistema di gestione per la qualità.

Certificato in conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A.

- Certificato n° 09276



#### DATI TECNICI

Granulometria: ≤ 0,6 mm Granulometria XL: ≤ 1,2 mm

Acqua d'impasto: 25%

Adesione sul calcestruzzo: (EN 1542) ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Coeff. di permeabilità dell'acqua libera: (EN 1057) W < 0,1 (Classe 3)

Spessore d'aria equivalente (EN ISO 7783-1): S<sub>D</sub> < 0,3m (Classe I)

Resistenza a compressione (EN 12190): ≥ 15 N/mm<sup>2</sup>

Assorbimento per capillarità: ≤ 0,5 Kg m<sup>-2</sup> h<sup>-0,5</sup>

Conduttività: 0.49 W/mk

Densità: 1550 Kg/m<sup>3</sup>

Permeabilità: ≤ 30

Resistenza termica: 2.01 m<sup>2</sup>K/W

Reazione a fuoco: (EN 13501-1) Classe A1

\*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

#### CAMPI D'IMPIEGO

**P081-RasaSystem HP** è un rasante cementizio monocomponente ad alte prestazioni ( HP - High Performance) per la rasatura di superfici irregolari e la finitura in interno ed esterno. La particolare composizione conferisce alla malta, ottenuta impastando Rasa System HP con sola acqua, elevato potere adesivo, elevata scorrevolezza nella stesura con spatola liscia e facilita le operazioni di finitura con frattazzo metallico o frattazzino a spugna.

#### CICLO APPLICATIVO

- 1\_ Le superfici di sottofondo instabili e/o danneggiate devono essere preventivamente trattate
- 2\_ Si consiglia di rimuovere meccanicamente tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco delle finiture esistenti
- 3\_ Procedere con un lavaggio con acqua di tutta la superficie sulla quale dovrà successivamente essere applicato il **"P081 - RasaSystem HP Bianco"** al fine di eliminare i residui polverosi che impediscono una corretta adesione
- 4\_ I supporti assorbenti, come intonaci e calcestruzzo, devono essere preventivamente inumiditi con acqua, mentre i supporti costituiti da vecchie pitture devono essere perfettamente asciutti.
- 5\_ Se il supporto dopo il lavaggio dovesse continuare a "spolverare" mostrando una scarsa coesione è consigliabile prima dell'applicazione del **"P081 - Rasa System HP"** trattare la superficie con il consolidante **"ICEA AP160"**
- 6\_ Impastare a mano o con agitatore a frusta a basso numero di giri, utilizzando acqua pulita
- 7\_ Stendere la malta con una spatola metallica liscia sulla superficie preparata dello spessore massimo di 1,5mm per mano. Per spessori maggiori di 3 mm è consigliabile usare rete **"ICEA Therm R7"**
- 8\_ Nei periodi caratterizzati da temperature elevate è consigliabile nebulizzare con acqua sulla superficie della lisciatura, per evitare nei giorni successivi all'applicazione una rapida essiccazione e anomale fessurazioni



EN 1504-2 & EN 1504-3  
Prodotti e sistemi per la protezione e riparazione  
delle strutture



ICMQ  
Certificazione  
sistemi di qualità